

Rostumwandler Spray

8058000200

Bezbarvý sprej na fosfátové bázi **vytvářející ochrannou vrstvu na povrchu kovu proti korozi** pro domácí kutily i řemeslné využití.

POPIS PRODUKTU

Obecně

Bezbarvý produkt na bázi vody, připravený ihned k použití. Kyselina fosforečná odstraňuje korozi při zachování barevného odstínu, zároveň sprej vytváří ochrannou vrstvu proti rzi na železe a oceli. Převádí zbylou rez na ochrannou vrstvu (pasivační fosfát železa). Zlepšuje ochranu proti korozi a zvyšuje trvanlivost proti nánosům povlaků rzi.


Oblasti použití



- Efektivní ochrana železa a oceli.
- **Důležité:** Produkt nenahrazuje ochranný nátěr proti korozi!

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím důkladně protřepte.
- Nezpracovávat při teplotách pod + 5 °C, ani nad 30 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Aplikované množství závisí na stupni tvorby rzi.
- **Důležité:** Množství aplikace závisí na stupni tvorby koroze. Neaplikujte na povrchově upravené plochy.
- Nepoužívejte při silném slunečním záření, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.

Způsob nanášení



Postupy aplikace	Sprej - stříkání
Vydatnost na vrstvu (m ² /l)	cca 10

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovat lze	po cca 5 hod.
----------------	---------------

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nánosů, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

PODKLAD

Druh podkladu

Železo nebo ocel

08-18 (nahrazuje 11-17) ZKL 8058

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz, www.adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobít vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Příprava podkladu

Odstraňte nečistoty, uvolněnou korozi i zbytky nátěru infiltrovanou korozi mechanicky (čištění tlakovou vodou, drátěný kartáč, škrabka nebo brusný papír) nebo odstraňte pomocí ADLER Abbeizer-Express 831300300.

Dbejte, prosím, instrukcí, uvedených v příslušných technických listech od jednotlivých produktů.

SKLADBA NANÁŠENÍ

Aplikace produktu

- Nanášejte na rezavé plochy důkladně. Kartáčování s ocelovým kartáčem urychluje proces.
- Po asi 2 hodinách se vytvoří šedá vrstva.
- Následně plochy opláchněte vodou (přebytek kyseliny fosforečné může vytvářet adhezi redukující bělavou kůru).

Základní nátěr

Po ošetření stříkacím sprejem 8058000200 aplikujte základní nátěr ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff, ADLER 2K Epoxy Primer 68304 f nebo ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff.

Dbejte, prosím, instrukcí, uvedených v příslušných technických listech jednotlivých produktů.

Vrchní nátěr

Následně lze použít požadovaný vrchní krycí lak ADLER.
Obzvláště vhodný pro:

ADLER Kunstharz Glanzlack
ADLER Kunstharz Mattlack
ADLER 5in1 Buntlack

Dodržujte prosím instrukce z příslušné technické dokumentace jednotlivých produktů.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikosti obalů

1 l

Barevné odstíny / stupně lesku

Bezbarvý 8058000200

DALŠÍ INFORMACE

Trvanlivost / skladování

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Bezpečnostně-technické informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.

Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle.