

WurmEx

8305

Protettivo del legno – antitarlo per combattere i parassiti del legno per il Fai-da-te e il pittore professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Protettivo del legno all'acqua per l'uso preventivo oppure per combattere i parassiti del legno come tarlo (Anobium), capricorno della casa (Hylotrupes) e scolio (Lyctus) all'interno.

Caratteristiche particolari e norme

- Autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi (PT8) secondo il regolamento UE sui biocidi.
- Patvirtinimo numeris: AT-0021825-BPF, DE-0014304-00-0000-08, CH-2019-0005, CZ-0021469-0000, PL/2019/0390/MR/BPF, it/2020/00620/mrp, FR-2019-0017, BE2019-0011-00-00, ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- Il principio attivo utilizzato ha un effetto preventivo contro le infestazioni di insetti (GK 1). Quantità di applicazione di circa 200 ml/m².
- Il principio attivo utilizzato ha un effetto di controllo se applicato con dosi di circa 300 ml/m².

Efficacia (Iv, Ib)

Sostanza attiva:

2,5 g/kg (0,25 %) Permetrina

- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+



Campi d'impiego



- Elementi di pareti e soffitti, capriate, tettoie, scale o mobili.
- Il prodotto è adatto a tutti i tipi di legno.
- Gli oggetti in legno utilizzato per il magazzinaggio di foraggi e generi alimentari e gli alveari non devono essere trattati con WurmEx 8305.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Una temperatura minima di +15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.

- Coprire bene le parti che non sono da trattare.
- Pronto per l'uso, non deve essere diluito!
- Non trattare superficie bagnata, in quanto non si ottiene un'effetto in profondità.
- Prego, consultare la nostra **ARL 056 - Direttiva per l'utilizzazione dei protettivi del legno**.

Metodo di applicazione



Procedura di applicazione	A pennello	Immersione	Impregnazione dei fori da trapano
Resa per applicazione (m ² /l)	ca. 8 – 10		

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 12 ore
-------------------	-----------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno e derivati del legno

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Si prega di osservare la norma ÖNORM B 3430, Parte 1 e ÖNORM B 2230, parte 1.

Consultare anche le attuali schede tecniche BFS e VOB, Parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Preparazione del supporto

Rimuovere i vecchi strati di vernice e gli strati di legno fortemente infestati e non aderenti (raschiando).

CICLO DI VERNICIATURA

Applicazione del prodotto

2 – 3 x WurmEx 8305
Nessuna essiccazione intermedia

Verniciatura successiva

Sovraverniciare con vernici all'acqua, come ad esempio Innenlasur 5309 oppure Vernice Legno 4209.


Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	Flacone con ugello a spruzzo per l'impregnazione dei fori: 125 ml Contenitore di stagno: 750 ml; 2,5 l	
Tonalità / gradi di brillantezza	Farblos (incolore)	8305000200
Prodotti complementari	Innenlasur 5309 Vernice Legno 4209	

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio



Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

CODICE GIS

HSM-LB 20

Indicazioni sicurezza



tecniche

di Si raccomanda cautela nell'utilizzo del prodotto protettivo per il legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

WurmEx 8305 contiene principi attivi biocidi per la protezione preventiva e l'efficacia di controllo contro le infestazioni di insetti. Pertanto il prodotto deve essere utilizzato solo in caso venga prescritta una protezione per il legno o nei casi in cui è necessario.

Non adatto al legno utilizzato negli alveari o nelle saune; non utilizzare per il legno in contatto continuo con il terreno e/o l'acqua.

Non toccare o camminare sul materiale versato.

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.

In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

Evitare l'inalazione di vapori o nebbie.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Non utilizzare su legno che possa entrare in contatto diretto con alimenti, mangimi o bestiame.

Tenere persone e animali non protetti lontani dall'area trattata finché le superfici non sono asciutte.

Evitare il contatto degli animali domestici, in particolare dei gatti, con le superfici trattate.

Non toccare le superfici trattate finché non sono asciutte.

Evitare schizzi sugli indumenti e sulla pelle durante l'applicazione. Lavare gli schizzi di prodotto sulla pelle.

Non contaminare gli alimenti, gli utensili da cucina o le superfici a contatto con gli alimenti.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.